

SRE-615 PET 底材密着剂

组成:

特殊用途的带羧基基团聚合物

主要物理参数:

外观	无色透明液体
固含	35%±1%
黏度	200-350
比重	1.015±0.05 (20℃)
闪点	27℃
溶剂	乙酯、丁酯

作用与特性:

1. 本品与其他类型的树脂相容性好, 对各种颜料均具有较好的相容性和包覆性。
2. 本产品可用丁酯开稀喷涂到 PET 底材上做处理剂使用, 亦可直接添加到涂料或油墨来提高对 PET 底材的附着牢度;
3. 在哑光油中添加本品, 可明显提高哑光油的哑粉附着力, 还能提高绝大多数树脂的附着力, 对氯乙烯共聚物类树脂尤为显著。

适用体系:

所有溶剂型油漆、油墨等。

使用方法及用量:

- A、1:3 丁酯溶剂开稀喷涂于底材表面, 5-10 分钟喷涂面漆可达到很好的附着牢度;
- B、按油墨或油漆全量的2-5%添加, 可明显提高漆膜对底材的附着;
- C、树脂量的 5-10%添加, 可明显提高树脂对PET基材的附着;
- D、聚氨酯哑光油中添加 2-5%, 可明显改善哑光油在 PET 上的附着。

包装: 25kg/200kg/桶。

贮存: 远离热源火源、避光通风阴凉干燥处, 贮存期为半年。

以上资料仅供参考, 不代表我司任何的法律保证性质, 请预先试验其适用性。

电话: 020-32022002、32022333、32022999

传真: 020-32022008



广州市仝富貴化工原材料有限公司

www.3rrrx.com